

Charakteristika

KLIK - Studniarská a kanalizačná pena je jednozložková polyuretánová penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty expanduje až na 50 násobok svojho pôvodného objemu. Pena odoláva plesniam, vode, neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať, **tento typ má atestáciu na styk s pitnou vodou.**

Použitie

KLIK - Studniarská a kanalizačná pena je vhodná pri inštalácii betónových a obdobných skruží v studniach, kanalizáciách, šachtách apod., všade tam, kde je možné predpokladať styk peny s pitnou, prípadne užitkovou vodou. Samozrejme je možné ju použiť pri štandardných montážach dverných a okenných rámov, opravy muriva, omietky v miestach prechodu potrubí a pre vyplňovanie dutín, prasklín a dier. Tiež vhodné pre izolácie vaní, sprchových kútov, dotesňovania strešných tašiek apod.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť odprášené, odmastené, môžu byť vlhké, nie však mokré alebo pod vodou. Dóza peny pred aplikáciou by mala mať teplotu od +5°C do +35°C (ideálna je +20°C), dózu je nutné min. 1 minútu pred aplikáciou pretrepať vo vodorovnej polohe. Potom sa našroubuje aplikačná hadička – v prevedení SPREJ alebo sa dóza našroubuje na aplikačnú pištoľ . prevedenie GUN. Vyplňovaný priestor vyplňte maximálne do polovice, pena intenzívne zväčšuje objem. Čerstvú penu odstránite výrobkom KLIK Čistič peny alebo KLIK Odstraňovač silikónu a peny, zaschnutú penu iba mechanicky.

Technické údaje

Vzhľad: napeňujúca tekutina
Merná hmotnosť: 18-22kg/m³
Nelepivosť: 10min
Rezateľnosť: 60min
Penivosť: 28-32L/750ml
Tvarová stabilita: Max 5%
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Tepelná odolnosť: -40°C až +80°C
Odolnosť voči UV žiareniu: Nie
Teplota skladovania: +5°C až +30°C
Doba skladovania: 12 mesiacov
Mastný podklad: Nie
Sklo, Smalt: Áno
Vlhký podklad: Áno
Savý aj nesavý podklad: Áno
Hliník, Oceľ: Áno
Meď, Olovo: Áno
Polykarbonát a ostatné plasty: Áno
Dilatačné špáry: Nie

Farba modrá

Balenie plechová dóza 750 ml SPRAY, GUN

Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C po dobu 12 mesiacov, dózy chráňte pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte ich teplotám nad +50°C.

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s údajmi v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladoch od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nieje možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijmáme obečnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami alebo konzultovať s technickým oddelením



**DONAU
CHEM**

DONAUCHEM s.r.o.
Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk
Česká republika / Czech republic
DIČ (VAT): CZ43774750
IČO (ID): 43774750

Tel.: (+420) 317 070 220
Fax: (+420) 317 070 230
GSM: (+420) 602 292 919
(+420) 737 239 660
e-mail: donauchem@donauchem.cz
URL: www.donauchem.cz, www.mastersil.cz