

1. Charakteristika

KLIK - Vonkajší akrylátový tmel je jednozložkový tmel na báze akrylátovej disperzie. V priebehu vysychania bez zápachu, vyznačuje sa vysokou elasticitou, odoláva UV žiareniu, po dokonalom vyschnutí odoláva vode, je pretierateľný.

2. Použitie

KLIK – Vonkajší akrylátový tmel je určený na tesnenie vonkajších dilatačných špár panelových a obdobných objektov, má výbornú adhéziu na porézne stavebné materiály (betón, panel, omietka, murivo apod.), rovnako dobre drží na neporéznych podkladoch. Tmel vydrží pohyb špár v rozmedzí 12,5% pri zachovaní požadovaného zatesnenia. Tmel sa dá samozrejme použiť tiež v interiéri pre viac namáhané špáry, kde už nestačí klasický KLIK - Akrylátový tmel, ktorý je modifikovaný pre práce so sádkartónom.

3. Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť suché, odmastené a odprášené. Ak je podklad nesúdržný a je riziko zlého prilepenia tmelu, doporučujeme penetrovať podklad a to buď KLIK - Vonkajším akrylátovým tmeľom zriedeným vodou v pomere 2:1 alebo použite KLIK - penetrácia. Po zaschnutí penetračného náteru naneste KLIK - Vonkajší akrylátový tmel. Finálnu úpravu prevedte mokrým štetcom alebo stierkou do 15 min. od naniesenia (doba môže byť kratšia alebo dlhšia podľa teploty okolia).

4. Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta

Merná hmotnosť: 1.72 g/ml

Doba spracovania: 15min

Vulkanizácia: 1-1,5mm/24hod.

Modul Mpa: 0,28 Mpa

Pevnosť Mpa: 0,50 MPa

Ťažnosť: 400%

Tvrdosť: 35 sha

Pohyb v škáre: 12,5%

Zmrštenie: 4,5%

Aplikačná teplota: +5°C až + 40°C

Tepelná odolnosť: -20°C až +80°C

Odolnosť voči UV žiareniu: Ano

Teplota skladovania: do + 30°C

Doba skladovania: Do 24 mesiacov

Prilnavosť: Mastný podklad: Nie

Sklo, smalt: Ano

Vlhký podklad do 5%vlhkosti: Ano

Savý podklad: Ano

Hliník, oceľ: Ano

Olovo, meď: Nie

Polykarbonát: Nie

Ostatné plasty: Ano



KLIKON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

5. Farba biela, šedá – na objednávku

6. Balenie kartuša 310 ml
hadica 600 ml – na objednávku
vedro 5 kg, 10 kg, 25kg (iba biela) – na objednávku

6. Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch je doba 24 mesiacov pri teplote +5°C až +30°C.

7. Upozornění

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obečnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.