

1. Charakteristika

KLIK - FINAL TMEL je jednozložkový tmel na báze akrylátovej disperzie s minerálnymi plnivami, pripravený k okamžitému použitiu. Má výbornú roztierateľnosť, je odolný voči trhlinám. Je ľahko brúsiteľný, prietierateľný.

2. Použitie

Používa sa na tmelenie škár a celoplošné stierkovanie pri prácach so sadrokartónom, sádrovláknitými doskami, vhodné aj na betónové podklady, pórobetón, omietku a pod..

Aplikačný postup

Príprava povrchu: všetky povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnôt a prachu. Tmel pred aplikáciou premiešajte (neriedte) a pomocou ručného náradia môžete nanášať. Tmel rýchlo vysychá (3 – 4 hod pri +20° C), v jednom dni možno aplikovať druhú vrstvu.

3. Technické údaje

Systém reakcie	dosychanie (vodný odpar)
Teplota pri spracovaní	+7°C až +40°C
Objemová hmotnosť	1,56 g/ml
Spotreba	60 – 75 kg / 100 m ²
Otvorený čas	20 min. (pri 23°C; 50% r.v.)
Konečné vytvrdnutie	24 hod

4. Farba

biela

5. Balenie

vedrá 1,6 kg, 5,5 kg, 15 kg – na objednávku

6. Životnosť a skladovanie

Pri skladovaní v originálnom neporušenom obale v teplotnom rozmedzí +7°C až +30°C má tmel skladovateľnosť 12 mesiacov. Garantujeme životnosť tohoto výrobku do dátumu expirácie uvedeného na vrchnej časti obalu (EXP.)

7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obečnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLKON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk