

MOTOROVÝ SILIKÓN

1. Charakteristika

KL(K)K - Motorový silikón je jednozložkový 100% silikónový tmel s kyslou reakciou. V priebehu vytvrdzovania so slabou octovou vôňou, má výbornú adhéziu na nesavé podklady, nevhodný pre farebné kovy, vhodný pre eloxovaný hliník. Odoláva vysokým teplotám, UV žiareniu, vode, ozónu, olejom, čiastočne rozpúšťadlám a palivám. Nepretierateľný.

2. Použitie

KL(K)K - Motorový silikón je určený pre lepenie a tesnenie v kovo - autopriemysle – napr. tesnenia olejových vaní, prevodovky, rozvodovky, veká ventilov, vodného čerpadla, prevodovej skrine apod.

Aplikačný postup

V prípade požiadavky na vytvorenie rozoberateľného tesnenia je nutné jednu, prípadne obidve tesnené plochy, pred nanosením tmelu odseparovať (napr. fóliou, voskovým náterom, tekutým mydlom, šampónom apod.) a takto pripravený spoj spojiť na cca 70% sily a po 24 hodinách dotiahnuť.

3. Technické údaje

Systém reakcie	acetoxý
Teplota spracovania	+5°C až +40°C
Teplotná odolnosť	-50°C až +275°C, krátkodobá až +320°C rozpad tmelu +335°C
Objemová hmotnosť	1,12 g/ml
Povrchová tuhosť	10 min.
Rýchlosť vulkanizácie	2,5 mm/24 hod.
Pevnosť v ťahu	0,80 MPa
Ťažnosť	370%
Tvrdosť	32 ShA

4. Farba

červená, čierna

5. Balenie

kartuša 310 ml, kartón 12 ks

6. Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C po dobu 24 mesiacov.

7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KL(K)KON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk