

NEUTRÁL

1. Charakteristika

KLIK- Neutrálny silikón je jednozložkový neutrálny silikónový tmel s rýchlou vulkanizáciou, tmel odoláva UV žiareniu, je takmer bez zápachu, s neutrálnym oximovým systémom vulkanizácie a dobrou priľnavosťou bez podkladového náteru na širokú škálu povrchov.

2. Použitie

KLIK - Neutrálny silikón je určený na zasklievanie drevených, hliníkových a plastových okien, vhodný pre tesnenia dilatujúcich spojov, opláštenie budov a škár s vysokým pohybom.

Aplikačný postup

Všetky povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnôt a prachu. Neporézne materiály ako hliník, sklo a kovy očistíte vhodným rozpúšťadlom. Porézne materiály ako betón, murivo, omietka atď. očistíte mechanicky od voľných častí. Podkladové nátery nie sú bežne potrebné, ale môžu byť použité na niektoré špecifické povrchy pre dosiahnutie maximálnej priľnavosti. Po vhodnej príprave škáry a zamaskovaní okrajov sa tmel nanesie aplikačnou pištoľou do škáry a zároveň do 5 min. pomocou špachtle namočenéj v mydlovom roztoku. Maskovacia páska sa potom hneď odstráni. Nevytvrdnutý tmel je možné odstrániť použitím rozpúšťadla, vytvrdnutý tmel je možné odstrániť mechanicky.

3. Technické údaje

Systém reakcie	oxim
Teplota pri spracovaní	+5°C až +40°C
Teplotná odolnosť	-50°C až +150°C
Objemová hmotnosť	1,00 – 1,10 g/ml
Otvorený čas	5 - 10 min (23°C; 50% r.v.)
Rýchlosť vulkanizácie	2 – 2,5 mm / 24 hod
Tvrdosť	18 ShA
Pevnosť v ťahu	0,35 – 0,60 MPa
Ťažnosť	200 – 300 %
Pevnosť v ťahu	viac ako 1,2 MPa

4. Farba

transparentná

5. Balenie

kartuša 310 ml, kartón 12 ks

6. Životnosť a skladovanie

Pri skladovaní v originálnom neporušenom obale do teploty 30°C má KLIK Neutrálny silikón skladovateľnosť 18 mesiacov. Garantujeme životnosť tohto výrobku do dátumu expirácie uvedeného na obale (EXP.).

7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s naším technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk