

Charakteristika

KLIK - Strešný silikón je jednozložkový, neutrálny silikonový tmel s nízkym modulom. Je to 100% silikón s výbornou priľnavosťou na porézne materiály – pálené krytiny, výbornú zlúčitelnosťou s väčšinou strešných folií, vhodný pre klampiarske práce aj s farebnými kovmi, odolný voči UV žiareniu.

Použitie

KLIK - Strešný silikón je vhodný pre tesniace a lepiace práce pri pokládke strešných krytín – pálených tašiek bez použitia základného náteru. Pri dotsťahovaní strešných folií doporučujeme odskúšať tmel na konkrétny typ fólie. Tmel má neutrálnu reakciu, nenarušuje farebné kovy pri inštalácii klampiarských prvkov.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musí byť odprášené, odmasťené a suché. Odrežte špičku kartuše nad závitom, naskrutkujte aplikačnú špičku, tú odrežte podľa požadovaného vytlačovaného množstva a pomocou vytlačovacej pištole naneste tmel do požadovaného priestoru. So spojom môžete ľahko manipulovať do 15 min. od nanesení tmelu. Čerstvý prebytočný tmel odstráňte pomocou výrobku KLIK - Odstraňovač silikónu a peny, vytvrdnutý tmel odstráňte mechanicky. Konečné vytvrdnutie prebieha v závislosti na teplote rýchlosťou 2 mm/24 hod. pri teplote +20°C .

Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta

Merná hmotnosť: 1,30 g/ml

Doba spracovania: 28 min

Vulkanizácia: 2mm/24 hod.

Modul Mpa: 0,42 MPa

Pevnosť : 0,53 Mpa

Ťažnosť: 500 %

Tvrdosť: 25 Sha

Pohyb v škáre: 25%

Zmrštenie: menej 3%

Aplikačná teplota: +5°C až +40°C

Tepelná odolnosť:-50°C až +150°C

Teplota skladovania: do +30°C

Odolnosť UV žiareniu: Áno

Doba skladovania: 18 mesiacov

Mastný podklad: Nie

Sklo, Smalt: Áno

Vlhký podklad: Nie

Savý i nesavý podklad: Áno

Hliník, Oceľ, Meď, Olovo: Áno

Polykarbonát a ostatné plasty: Áno

Dilatačné škáry: Áno

Farba čierná, hnedočervená

Balenie kartuša 310 ml, kartón 12 ks

Životnosť a skladovanie

Pri skladovaní v originálnom neporušenom obale do teploty 30°C má tmel KLIK - Strešný silikón skladovateľnosť 18 mesiacov. Garantujeme životnosť tohoto výrobku do dátumu expirácie uvedeného na vrchnej časti obalu (EXP.)

7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

V pôvodných obaloch je doba 24 mesiacov pri teplote 0°C až +30°C. Garantujeme životnosť tohoto výrobku do dátumu expirácie uvedeného na vrchnej časti obalu (EXP.)

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12

GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk

URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 14792/L
Spoločnosť má uzatvorenú "Zmluvu o likvidácii obalov a odpadov" s Natur-Pack, a.s. a je registrovaná pod číslom 01892.