

Charakteristika

KLIK - Štukový akrylátový tmel je pružný akrylátový tmel na vodnej báze, je pretierateľný schopnosť relatívneho pohybu v škáre 7,5% pôvodnej šírky škáry, po úplnom vytvrdnutí je odolný proti zmývaniu, vyznačuje sa dobrou priľnavosťou na porézne a neporézne materiály, vytvára jemne hrubú štruktúru podobnú štku.

Použitie

KLIK - Štukový akrylátový tmel sa používa v interiéri a exteriéri na tesniace a tmeliace práce tam, kde je vyžadovaná nehladká konečná štruktúra tmelu. Tmel nepraská, odoláva UV žiareniu, teplotám, vode, ozónu. Po dokonalom vyschnutí je možné ho pretierať bežnými nátermi, v prípade náterov s červeným pigmentom odporúčame odskúšať kompatibilitu náteru s tmelom.

Aplikačný postup

Všetky povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnôt a prachu. Neporézne materiály ako hliník, sklo, kovy očistíte vhodným rozpúšťadlom. Priľnavosť k poréznym materiálom môžete zlepšiť základovaním povrchu tmelom KLICK - Akrylátový tmel zriedeným vo vode v pomere 2:1. Odrežte špičku kartuše nad závitom, našróbujte aplikačnú špičku, tu odrežte podľa požadovaného vytlačovaného množstva a pomocou vytlačovacej pištole naneste tmel do požadovaného priestoru. Nevytvrdnutý tmel je možné odstrániť vodou, vytvrdnutý tmel je možné odstrániť iba mechanicky.

Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta
Merná hmotnosť: 1,80g/ml
Doba spracovania: 20min
Vulkanizácia: 1,5mm/24hod
Modul Mpa: 0,50 Mpa
Pevnosť Mpa: 0,25MPa
Ťažnosť: 300%
Tvrdosť: 45 Sha
Pohyb v škáre: 7,5%
Zmrštenie: menej ako 5%
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Tepelná odolnosť: -25°C až +80°C
Odolnosť UV žiareniu: Áno
Teplota skladovania: +5°C až +30°C
Doba skladovania: 24 mesiacov
Mastný podklad: Nie
Sklo, smalt: Áno
Vlhký podklad: do 5% vlhkosti: Áno
Savý aj nesavý podklad: Áno
Hliník, Oceľ: Áno
Olovo, meď: Nie
Polykarbonát a ostatné plasty: Áno
Dilatačné škáry: Áno

Farba: biela

Balenie: kartuša 310 ml, kartón 12 ks

Životnosť a skladovanie



KLICKON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

V pôvodných obaloch je doba 24 mesiacov pri teplote 0°C až +30°C. Garantujeme životnosť tohoto výrobku do dátumu expirácie uvedeného na vrchnej časti obalu (EXP.)

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s naším technickým oddelením.

oddelením