

CHEMICKÁ KOTVA - VINYLESTER

1. Charakteristika

KLIK - Chemická kotva VINYLESTER je dvojzložková polyesterová chemická malta bez styrenu. Malta nemá rozpernú silu, tuhne tiež v uzavrených priestoroch, má veľkú mechanickú pevnosť. Malta odoláva UV žiareniu, dá sa opracovávať brúsením, rezaním. Je pretierateľná.

2. Použitie

KLIK - Chemická kotva VINYLESTER je určená pre pevnostné kotvenie závitových tyčí, objímok, armatúr a obdobných pevnostných prvkov do väčšiny plných a dutých stavebných podkladov.

Aplikačný postup

Z vyvrtaného otvoru odstráňte zvyšky prachu, z kartuše odšróbujte krycie viečko, našróbujte aplikačný zmiešavač a vložte do nanášacej pištole. Prvých cca 10 cm vytlačené chemické malty nepoužívajte – dokonalé premiešanie spoznáte jednotnou šedou farbou. Otvor naplňte do polovice hĺbky (u dutých materiálov najprv vložte sieťko a vyplňte ho celé), otáčavým pohybom vložte kotvený prvok do konečnej polohy – v závislosti na teplote je možno po obmedzenú dobu so spojom manipulovať.

3. Údaje o spracovaní a dobe tuhnutí v závislosti na teplote

Teplota	Začiatok tuhnutia	Koniec tuhnutia
-10 °C až -5 °C	125 min.	480 min.
-5 °C až 0 °C	80 min.	160 min.
0 °C až +5 °C	25 min.	90 min.
+10 °C	17 min.	70 min.
+20 °C	12 min.	65 min.
+30 °C	6 min.	60 min.
+35 °C	3 min.	45 min.

4. Farba

šedá (po premiešaní)

5. Balení

kartuša 300 ml / 410 ml , kartón 12 ks

6. Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote 0°C až +25°C po dobu 24 mesiacov

7. Upozornenie

Pred použitím sa oboznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s údajmi v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladoch od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nieje možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obečnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami alebo konzultovať s technickým



KLKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk