

Vlastnosti:

Jednozložkový šľahaný brúsiteľný tmel. Je odolný voči UV žiareniu

Použitie:

Superľahký brúsiteľný tmel pre vyplňovanie malých i veľkých prasklín panelových stien a stropu, muriva, omietok, dreva a pod. Pre škárovanie sadrokartonových konštrukcií.

Tmel je pretierateľný, brúsiteľný, nesteká, nepraská a nezmršťuje sa. Výborne sa uhladzuje.

Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu, olejov a iných znečisťujúcich látok. Porézne materiály je vhodné pred použitím navlhčiť, alebo napenetrovať. Neporézne materiály vyčistíte rozpúšťadlom a čistou bielou handričkou z bavlny. Zvyšok rozpúšťadla utrite handrou skôr než sa odparí.

Technické údaje:

Vzhľad: Nestekavá pasta

Merná hmotnosť: 0,55g/ m³

Penetrácia kužeľom: menej ako 240PJ

Stekavosť v žliabku: max. 1mm

Aplikačná teplota: +5°C až +30°C

Tepelná odolnosť: -10°C až +70°C

Odolnosť UV žiareniu: Áno

Teplota skladovania: +5°C až +25°C

Doba skladovania: 24 mesiacov

Neaplikujte pri teplotách nižších ako +5°C

Farba: Biela

Balenie: kelímky 250ml, 500ml, vedro 1kg

Je nehorľavý, nie žieravina, nie je jedovatý.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obečnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLÍKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk