

## Charakteristika

KLIK - Akrylátový tmel je pružný akrylátový tmel na vodnej báze, je prietierateľný po dokonalom zaschnutí, schopnosť relatívneho pohybu v škáre 7,5 % pôvodnej šírky škáry, veľmi hladký finálny vzhľad, po úplnom vytvrdnutí odolný proti zmývaniu, dobrá priľnavosť na porézne a neporézne materiály. Prietierateľný po dokonalom vyschnutí.

## Použitie

Používa sa na podlažné sokle, dverné a okenné rámy, podlahové dosky, stropy, steny, sadrokartónové dosky a ďalšie aplikácie, kde sa predpokladá mierny až stredný pohyb.

## Aplikačný postup

Príprava povrchu: všetky povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnôt a prachu. Neporézne materiály ako hliník, sklo a kovy očistíte vhodným rozpúšťadlom. Priľnavosť k poréznym materiálom môžete zlepšiť zakladovaním povrchu tmelom KLIK - Akrylátový tmel zriedeným vo vode v pomere 2:1.

Tmel sa nanáša aplikačnou pištoľou do škár a zároveň do 10 minút pomocou špachtle.

Maskovacia páska sa ihneď odstráni. Nevytvrdnutý tmel je možné odstrániť vodou. Vytvrdnutý tmel je možné odstrániť iba mechanicky.

KLIK - Akrylátový tmel nepraská a vytvára hladký povrch, ktorý nevyžaduje žiadne zabrusovanie

## 4. Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta

Merná hmotnosť: 1,65g/ml

Doba spracovania: 20min

Vulkanizácia: 2,5 mm/ 24hod.

Modul Mpa: 0,60 Mpa

Pevnosť Mpa: 0,32 Mpa

Ťažnosť: 350 %

Tvrdosť: 40 sha

Pohyb v škáre: 7,5 %

Zmrštenie: menej ako 5%

Aplikačná teplota: +5°C až +40°C

Teplotná odolnosť: -20°C až +180°C

Odolnosť voči UV žiareniu: Áno

Skladovacia teplota: 0° až 30°C

Doba skladovania: 24mesiacov

Priľnavosť – Mastný podklad: Nie

Sklo, smalt: Áno

Vlhký povrch do 5% vlhkosti: Áno

Savý podklad: Áno

Nesavý podklad: Áno

Hliník, oceľ: Áno

Olovo, meď: Nie

Polykarbonát: Nie

Ostatné plasty: Áno

Použitie v dilatujúcich škárach: Áno



KLKON, s.r.o.  
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca  
Slovenská republika / Slovak republic  
DIČ (VAT): SK2021794049  
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312  
Fax: (+421) 41 433 33 12  
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk  
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

4. **Farba**      biela, šedá, hnedá

5. **Balenie**      kartuša 315 ml, kartón 25 ks  
salámy 600 ml, kartón 15 ks  
vedro 5 kg, 25 kg na objednávku

6. **Životnosť a skladovanie**

Pri skladovaní v originálnom neporušenom obale v teplotnom rozmedzí 0°C až +30°C má KLIK - Akrylátový tmel skladovateľnosť 24 mesiacov. Garantujeme životnosť tohto výrobku do dátumu expirácie uvedeného na vrchnej časti obalu (EXP.)

7. **Upozornenie**

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

*Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.*



KLKON, s.r.o.  
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca  
Slovenská republika / Slovak republic  
DIČ (VAT): SK2021794049  
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312  
Fax: (+421) 41 433 33 12  
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: [klik@klikon.sk](mailto:klik@klikon.sk)  
URL: [www.klikon.sk](http://www.klikon.sk), [www.powerklik.sk](http://www.powerklik.sk)