

1. Charakteristika

KLIK - Vonkajší akrylátový tmel je jednozložkový tmel na báze akrylátovej disperzie. V priebehu vysychania bez zápachu, vyznačuje sa vysokou elasticitou, odoláva UV žiareniu, po dokonalom vyschnutí odoláva vode, je preterateľný.

2. Použitie

KLIK – Vonkajší akrylátový tmel je určený na tesnenie vonkajších dilatačných špár panelových a obdobných objektov, má výbornú adhéziu na porézne stavebné materiály (betón, panel, omietka, murivo apod.), rovnako dobre drží na neporéznych podkladoch. Tmel vydrží pohyb špár v rozmedzí 12,5% pri zachovaní požadovaného zatesnenia. Tmel sa dá samozrejme použiť tiež v interiéri pre viac namáhané špáry, kde už nestačí klasický KLIK - Akrylátový tmel, ktorý je modifikovaný pre práce so sádkartónom.

3. Aplikčný postup

Podkladové plochy musia byť suché, odmastené a odprášené. Ak je podklad nesúdržný a je riziko zlého prilepenia tmelu, doporučujeme penetrovať podklad a to buď KLIK - Vonkajším akrylátovým tmeľom zriedeným vodou v pomere 2:1 alebo použite KLIK - penetrácia. Po zaschnutí penetračného náteru naneste KLIK - Vonkajší akrylátový tmel. Finálnu úpravu preveďte mokrým štetcom alebo stierkou do 15 min. od naniesenia (doba môže byť kratšia alebo dlhšia podľa teploty okolia).

4. Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta
Merná hmotnosť: 1.72 g/ml
Doba spracovania: 15min
Vulkanizácia: 1-1,5mm/24hod.
Modul Mpa: 0,28 Mpa
Pevnosť Mpa: 0,50 MPa
Ťažnosť: 400%
Tvrdosť: 35 sha
Pohyb v škáre: 12,5%
Zmrštenie: 4,5%
Aplikačná teplota: +5°C až + 40°C
Tepelná odolnosť: -20°C až +80°C
Odolnosť voči UV žiareniu: Ano
Teplota skladovania: do + 30°C
Doba skladovania: Do 24 mesiacov
Prilnavosť: Masťný podklad: Nie
Sklo, smalt: Ano
Vlhký podklad do 5%vlhkosti: Ano
Savý podklad: Ano
Hliník, oceľ: Ano
Olovo, meď: Nie
Polykarbonát: Nie
Ostatné plasty: Ano

5. **Farba** biela, šedá

6. **Balenie** kartuša 315 ml
hadica 600 ml
vedro 5 kg alebo 10 kg

6. **Životnosť a skladovanie**

V originálnych obaloch je doba 24 mesiacov pri teplote +5°C až +30°C.

7. **Upozornění**

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obečnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.

oddelením