

1. Charakteristika

KLIK - Butylový tmel je jednozložkový tmel na báze polybutylénu, má adhéziu k celej rade stavebných materiálov ako plasty, kovy, drevo, betón, omietka, murivo apod. Odoláva poveternostným vplyvom, krátkodobému pôsobeniu kyselín, zásad, soľným roztokom, olejom.

2. Použitie

Tmelenie obvodových plášťov budov, vyplňovanie škár a dutín, tesnenie kanalizačných potrubí, dotmelenie strešných prvkov.

3. Aplikčný postup

KLIK - Butylový tmel nanášajte na suché, odprášené a odmastené podklady. Uhladenie možno vykonať stierkou namočenou v mydlovej vode. Povrch upravujte do 60 min. po nanesení.

Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta

Merná hmotnosť: 1,65g/ml

Doba spracovania: 60min

Vulkanizácia: 1,5 mm/24hod

Pohyb v škáre: 6%

Zmrštenie: menej ako 2%

Aplikační teplota: +5° až +40°C

Tepelná odolnosť: -20°C až +80°C

Odolný voči UV žiareniu

Teplota skladovania: do +30°C

Doba skladovania: 24 mesiacov

Prilnavosť: - Mastný podklad: Nie

- Sklo, Smalt: Áno

- Vlhký podklad: Nie

- Savý podklad: Áno

- Hliník, oceľ, meď, olovo : Áno

- Polykarbonát, plasty: Áno

- Dilatačné škáry: Áno

4. Farba biela, šedá

5. Balení kartuša 315 ml, kartón 25 ks
salámy 600 ml, kartón 15 ks

6. Životnosť a skladovanie

V pôvodných obaloch je doba 24 mesiacov pri teplote +5°C až +30°C.

7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk