

1. Charakteristika

KLIK - Hĺbková penetrácia je tekutý penetračný a spevňujúci náter (základom je styren-akrylátový polymér). Minimálna veľkosť častíc zaručuje schopnosť preniknúť hlboko do savého podkladu.

2. Použitie

KLIK Hĺbková penetrácia je určená pre spevnenie ošetrovaného podkladu (interiér a exteriér), zníži nasiakavosť, zníži prachosť, zlepši prídržnosť napr. náterov. Impregnácie a penetrácie

starého muriva a omietok, drevotriesky, eternitu, betónu apod. – všade tam kde je potrebné hĺbkové spevnenie podkladu.

Aplikačný postup

Ošetrované podklady nesmú byť vlhké, zamrznuté, masťné. Pred aplikáciou je nutné mechanicky odstrániť nesúdržné častice. Náter sa štandardne nanáša pomocou štetca alebo valčeka neriedený,

v prípade extrémne savých podkladov (ako napr. pálené tehly) je možné riediť vodou v pomere 1 diel náteru a 2 diely čistej vody. Aplikačné náradie umyte okamžite vodou.

Orientačná spotreba : 0,1 – 0,2 l / m² podľa savosti podkladu.

Technické údaje:

Vzhľad: Mliečna tekutina

Merná hmotnosť: 0,95 – 1,05 g/ml

Doba zasychania: 120 – 240min

Aplikačná teplota: +5°C - +30°C

UV odolnosť: Áno

Teplota skladovania: +5°C - +25°C

Doba skladovania: 24 mesiacov

Príľnavosť k: Masťný podklad: Nie

Sklo, Smalt: Nie

Vlhký podklad: do 5% vlhkosti áno

Savý podklad: Áno

Nesavý podklad: Nie

Hliník, oceľ, meď, olovo: Nie

Polykarbonát a ostatné plasty: Nie

Dilatačné škáry: Nie

Balenie: 1kg, 3kg, 5kg

4. Farba biela, zaschnutím priesvitná

5. Balenie 1 kg, 3 kg, 5 kg

6. Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +25°C po dobu 24 mesiacov.



KLKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s naším technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk