

1K HYDROIZOLÁCIA

Charakteristika výrobku

HYDROIZOLÁCIA 1K je disperzná jednozložková hydroizolačná hmota na báze homopolymérov. Emulzný systém sa skladá z neionogenného emulgátora a polyvinylalkoholu ako ochranného koloidu s organickými a anorganickými prísadami.

Vlastnosti

- na okamžité použitie
- ideálna konzistencia
- nehorľavá a nejedovatá
- neobsahuje rozpúšťadlá
- vysoko pružná
- vysoká priľnavosť k savým stavebným materiálom
- vhodná na preklopenie trhlín

Použitie

Pružná hydroizolačná hmota HYDROIZOLÁCIA 1K je určená pre prípravu vodotesného podkladu pod obklady a dlažby vo vnútornom prostredí. Umožňuje prekrytie neaktívnych trhlín podkladu. Nemožno ju použiť ako finálnu vrstvu odolávajúcu oteru a na prekrytie dilatačných škár.

Technické údaje

Farba bielo šedá

Sušina 75%

dodávaná forma pasta

hodnota pH 4-6

viskozita pri 23 ° C min. 20 000 mPas-1 (R6, RPM 10)

špecifická hmotnosť 1,5 kg / l



KLIKON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12

GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk

URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

spotreba cca 1 kg / m² (v 2 vrstvách)

min. výška 1 vrstvy 0,6 mm

doba schnutia cca 2 - 5 hodín

pevnosť v šmyku min. 0,6 MPa

príľnavosť k betónu odtrhom min. 0,4 MPa

paropriepustnosť (trieda III) Príľnavosť k betónu odtrhom

balenia plastové vedro 5kg, 10kg

Návod na použitie

Príprava podkladu - podklad musí byť vyzretý, suchý, zbavený nečistôt, zvyškov lepidiel, mastnoty, prachu a nesúdržných povrchových vrstiev.

Podklady je potrebné vopred napenetrovať. Pre penetráciu veľmi savých podkladov (sadrokartón, sadrové tvárnice, obrúsený anhydritový poter) sa používa penetrácia zriedená 1: 1 vodou a penetráciu je potrebné opakovať.

Pracovný postup - pred použitím sa HYDROIZOLÁCIA 1K starostlivo rozmieša. Hydroizolačná hmota sa aplikuje minimálne v dvoch vrstvách stierkou, štetcom prípadne valčekom. Druhá vrstva sa nanáša v kolmom smere na prvú, akonáhle je prvá vrstva dostatočne zaschnutá (min. 12 hodín). Minimálna hrúbka každej vrstvy je 0,5 mm, celková hrúbka náteru HYDROIZOLÁCIA 1K pod obklady by mala dosahovať cca 1 mm. Rohové a dilatačné škáry, hrdla rúr a vyhlbená miesta odtoku je potrebné utesniť vhodnou pružnou tesniacou páskou, ktorá sa fixuje vtlačením do prvej vrstvy tekutej hydroizolácie. Dlažbu alebo obklady je možné lepiť po dokonalom zaschnutí tj. za cca 12 hodín. Na lepenie je možné použiť cementové aj disperzné lepidlá. Teplota pre spracovanie min. 5 ° C, max. 25 ° C. Použitý nástroje sú umývateľné vodou pred zaschnutím hmoty. Podmienky pri aplikácii (teplota a relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti, teplota materiálu, štruktúra a vlhkosť podkladu) ovplyvňujú spotrebu a dobu schnutia. Všetky uvedené hodnoty sú preto len orientačné.

Skladovanie



KLIKON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

Skladovanie v uzavretom obale, pri teplotách od + 5 ° C do + 30 ° C. Pri dodržaní týchto podmienok si uchováva deklarované vlastnosti po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby. Chrániť pred mrazom a slnečným žiarením.

Bezpečnostné opatrenia

Hoci je HYDROIZOLÁCIA 1K nejedovatá, môže pri opakovanom a dlhodobom kontakte dráždiť pokožku.

Chráňte oči a pokožku pred postriekaním, pri práci používajte vhodné ochranné pomôcky, dodržiavajte zásady osobnej hygieny.

Chráňte pred deťmi!

Nespotrebované zvyšky sa likvidujú bežnými postupmi (spaľovne, skládky). Zaschnuté zvyšky podľa 08 04 10 a kategórie O. Prázdne obaly odovzdať do separovaného zberu na recykláciu.

Prvá pomoc

Pri postriekaní pokožku umývajte vodou a mydlom, pri zasiahnutí očí vymývajte 10 - 15 minút väčším množstvom vody, pri náhodnom požití vypláchnite ústa vodou a vypite asi pol litra vody. Vo všetkých vážnejších prípadoch poškodenia zdravia vyhľadajte lekárske ošetrovanie.



KLIKON, s.r.o.

Tel.: (+421) 41 433 3312

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk