

LEPIDLO NA PAROZÁBRANY

Charakteristika

KLIK Lepidlo na parozábrany je jednozložkové lepidlo na báze vinylopolyméru bez rozpúšťadiel, v priebehu tvrdnutia bez zápachu. Odoláva UV žiareniu, vode, teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám. Lepidlo nevykazuje zmrštenie, vytvára odolný, trvale pružný spoj.

Lepidlo odpovedá parotesným spojom podľa DIN 4108-7.

Použitie

KLIK - Lepidlo na parozábrany je určené pre lepenie parotesných zábran a fólií, obsahujúcich napr. polyetylén, polypropylén, PVC, EPDM, DPC. Lepidlo má výbornou príľnavosť na bežné stavebné podklady – drevo, kov, plasty, betón, omietka.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť odprášené, odmastené a suché. Odrežte špičku kartuše nad závitom, našrobujte aplikačnú špičku, tu zrežte podľa požadovaného vytlačovaného množstva (min. doporučená vrstva lepidla je 3 mm) a pomocou výtlačnej pištole naneste lepidlo v bodoch alebo pásikoch na jednu z lepených plôch. Potom obe lepené plochy spojte miernym tlakom. So spojom môžete ľahko manipulovať do 15 min. od nanesení lepidla. V prípade lepenia ťažkých fólií je nutná fixácia po dobu cca 24 hod. (podľa teploty okolia) Konečné vytvrdnutie prebieha v závislosti na teplote rýchlosťou 3 mm/24 hod. pri +20°C.

Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta

Merná hmotnosť: 1,17g/ml

Doba spracovania: 25min

Vulkanizácia: 3mm/24hodín

Modul Mpa: 0,45MPa

Pevnosť Mpa: 0,55 Mpa

Zmrštenie:0%

Aplikačná teplota: -10°C až +50°C

Teplotná odolnosť: -40°C až +80°C

Teplota skladovania: 0°C až +30°C

Doba skladovania: 24 mesiacov

Príľnavosť: masťný a vlhký podklad: Nie

sklo, Smalt: Áno

Savý aj nesavý podklad: Áno

Hliník, oceľ, meď, olovo: Áno

Polykarbonát a ostatné plasty: Áno

Dilatačné škáry: Nie

Farba: modrozelená

Balení: kartuše 315 ml, kartón 25 ks

Životnosť a skladovanie : V originálnych obaloch pri teplote +0°C až +35°C po dobu 12 mesiacov.

7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obalu výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.