

MONTÁŽNA PENA

1. Charakteristika

KLIK – Montážna pena štandard je jednozložková polyuretánová penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty expanduje až na 50 násobok svojho pôvodného objemu. Pena odoláva plesniam, vode, neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať.

2. Použitie

KLIK - Montážna pena štandard je vhodná pre vnútorné a vonkajšie použitie na upevňovanie a tesnenie dverných a okenných rámov, opravy muriva, omietky v miestach prechodov potrubí a pre vyplňovanie dutín, prasklín a dier. Tiež vhodné pre izolácie vaní, sprchových kútov, dutesňovanie strešných škridlíc apod.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť odprášené, odmastené, môžu byť vlhké, nie však mokré alebo pod vodou. Dóza peny pred aplikáciou by mala mať teplotu od +5°C do +35°C (ideálna je +20°C), dózu je nutné min. 1 minútu pred aplikáciou pretrepať vo vodorovnej polohe. Potom sa našróbujte aplikačná hadička – v prevedení SPRAY alebo sa dóza našróbujte na aplikačnú pištoľ - prevedenie GUN. Vyplňovaný priestor vyplňte maximálne do polovice, pena intenzívne zväčšuje objem. Čerstvú penu odstránite výrobkom KLIK Čistič peny alebo KLIK Odstraňovač silikónu a peny, zaschnutú penu iba mechanicky.

3. Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta

Merná hmotnosť: 20-25kg/m³

Nelepivosť: po 10-15min

Rezaťnosť: max.45 min

Penivosť:38-42l/750ml

Tvarová stabilita: max 5%

Aplikačná teplota:+5°C až +40°C

Tepelná odolnosť: -40°C až +80°C

Odolnosť voči UV žiareniu : Nie

Teplota skladovania: do +25°C

Doba skladovania: 18mesiacov

Prilnavosť: Mastný podklad: Nie

Vlhký, savý aj nesavý povrch: Áno

Sklo, Smalt: Áno

Hliník, Oceľ: Áno

Olovo, Med: Nie

Polykarbonát a ostatné plasty: Áno

Dilatačné škáry: Ako výplň

4. Farba

žltá

5. Balenie

plechová dóza 300 ml, 500 ml, 750 ml SPRAY

plechová dóza 750 ml GUN

6. Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C po dobu 18 mesiacov, dózy chráňte pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

7. Upozornenie

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk