

Montážna pena FLEXI gun 750ml

Charakteristika: Montážna pena KLIK-FLEXI gun je jednozložková polyuretánová pena, tuhnúca pôsobením vzdušnej vlhkosti. Vďaka vysokej elasticite umožňuje absorbovať pohyb stavebných prvkov spôsobený zmenami teploty, vlhkosti, posunu podlažia a pod.. Pena je paropriepustná, minimálne nasiakáva, s vysokou tvarovou pamäťou.

Použitie: Pri vyplňovaní škár pri montáži okien a dverí /náhrada tesniacich pásov/, v obvodových plášťoch budov, vhodné najmä pre drevostavby, nízkoenergetické a pasívne objekty.

Aplikačný postup: Podklad musí byť odprášený, nemastný, môže byť vlhký, ale nie pod vodou alebo zmrznutý. Suché podklady musia byť navlhčené /napr. pomocou rozprašovača/. Kovový podklad by mal byť ošetrený náterom pred proti korózií, asfalt alebo bitumen nie sú vhodné pre následné vypeňovanie. Dózu /musí mať teplotu +10°C až +120°C/ pretrepte po dobu aspoň 1 minúty, naskrutkujte aplikačnú pištoľ a naneste na podklad, ktorý musí mať minimálne 0°C /optimálne +20°C/. Škár vyplňte od dola smerom nahor /pokiaľ je priemer viac ako 5cm – vypeňujte vo viacerých vrstvách/. Čerstvú penu odstráňte pomocou KLIK-čističa PU peny, vytvrdnutú len mechanicky. Penu je možné pretierať, omietať, neodálava UV žiareniu.

Technické údaje: Vzhľad: Napeňujúca tekutina

Hustota expand. Peny: 15-20kg/m³

Nelepivosť: 5-10min

Rezateľnosť: 15-20 min

Vlhkosť okolia: min 45%

Paropriepustnosť: 50-60g/m²/deň

Penivosť: 45-55L/1000ml

Tvarová stabilita: Max 5%

Aplikačná teplota: +5°C až +30°C

Tepelná odolnosť: -40°C až +100°C

Odolnosť voči UV žiareniu: Nie

Teplota a doba skladovania: +5°C až +30°C / 18mesiacov

Mastný podklad: NIE

Sklo, Smalt: Áno

Vlhký podklad: Áno

Savý i nesavý podklad: Áno

Hliník, Ocel: Áno

Olovo, meď: Nie

Polykarbonát a ostatné plasty: Áno

Dilatačné škáry: Ako výplň

Farba: Biela

Balenie: Plechová dóza 1000ml aerosól obsah 750ml

Životnosť a skladovanie: V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C po dobu 18 mesiacov, tlakové nádoby chráňte pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte ich teplotám nad 50°C

Upozornenie: Pred použitím sa oboznámte s informáciami na obale výrobku alebo bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk