

Charakteristika

KLIK - Polyuretánový tmel „25“ je jednozložkový polyuretánový tmel, v priebehu vytvrdzovania bez zápachu. Tmel odoláva UV žiareniu, vode, teplotám, ozónu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám, je prietierateľný po 24 hodinách.

Použitie

KLIK - Polyuretánový tmel „25“ je určený pre tmelenie a lepenie v kovopriemysle a stavebníctve, medzi poréznymi a neporéznymi materiálmi s požiadavkami na následnú prietierateľnosť. Stredný modul zaručuje udržanie pohybu škár. Tmel má výbornú adhéziu k poréznym podkladom bez použitia primeru.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť suché, odmastené a odprášené. Z dna hliníkovej kartuše odstráňte krycie veko a sušidlo - prerazte otvor v špičke kartuše, naskrutkujte aplikačnú špičku, vložte do výtláčnej pištole a naneste do požadovaného priestoru. Nanesený tmel uhladte do 20 min. stierkou. Nevytvrdnutý tmel odstráňte pomocou rozpúšťadla, vytvrdený pomocou KLIK - Odstraňovač silikónu a peny alebo mechanicky.

Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta
Merná hmotnosť: 1,30g /ml
Doba spracovania: 15min
Vulkanizácia: 3mm/24hod.
Modul Mpa: 0,30 Mpa
Pevnosť Mpa: 1.20 Mpa
Ťažnosť: menej ako 450%
Tvrdosť: 25 Sha
Pohyb v špirále: 25%
Zmrštenie: menej ako 2%
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Tepelná odolnosť: -30C až +80°C
Odolnosť UV žiareniu: odporúčane pretretie náterom
Teplota skladovania: do +25°C
Doba skladovania: 12mesiacov
Mastný podklad: Nie
Sklo, Smalt: Áno
Vlhký podklad: Nie
Savý aj nesavý podklad: Áno
Hliník, ocel: Áno
Olovo, Meď: Nie
Polykarbonát a ostatné plasty: Áno
Dilatačné škáry: Áno

Farba

biela, šedá

Balenie

kartuša 310 ml, kartón 12 ks,
Saláma 600 ml – iba šedá, kartón 20 ks

Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote 0°C až +25°C po dobu 12 mesiacov.

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s údajmi v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.