

Lepiaca Pena

1. Charakteristika

KLIK - PU pena lepiaca je jednozložkové polyuretánové lepidlo tuhnuce pomocou vzdušnej vlhkosti. Lepidlo neodoláva UV žiareniu.

2. Použitie

KLIK - PU pena lepiaca je primárne určená na lepenie rôznych izolačných materiálov, penový a extrudovaný polystyrén,, dosky z polyuretánu, polyizokyanurátu, , sadrokartónu, OSB dosiek na bežné stavebné podklady – betón, tehla, omietka, kameň, drevo. U niektorých bitumenových hydroizolácii je potrebné príľnavosť odskúšať.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť odprášené a odmastené, môžu byť vlhké - nie však omrznuté. Pomocou rozprašovača navlhčíte podklad, premiešanú dózu lepidla nasadíte na aplikačnú pištoľ a naneste lepidlo po obvode izolačnej dosky cca 3 cm od hrany tiež pozdĺžnym stredom. Pruh naneseného lepidla by mal mať cca 3 cm v priemere (celkové množstvo naneseného lepidla

by malo po preložení na podklad pokrývať 35-40% lepenej plochy). Ihneď po nanesení lepidla (najdlhšie do 5 minút) lepený izolant umiestnite na podklad, tlakom ruky pritlačte a zrovnajte pomocou vodováhy. So spojom môžete manipulovať max do 15 minút od umiestnenia na podklad. Čerstvé prebytočné lepidlo odstránite pomocou KLIK Čistič PU peny , vytvrdené lepidlo iba mechanicky. Nespotrebované lepidlo v dóze je možné ponechať v kvalitnej aplikačnej pištoľi po dobu max 72 hodín. Lepidlo je plne vytvrdené za 24 hodín.

Technické údaje

Vzhľad: Napeňujúca tekutina

Merná hmotnosť: 19-26kg/m³

Nelepivosť: podľa teploty: 5-25min

Rezateľnosť: podľa teploty 40-120min

Výdatnosť: 6-10m²/750ml

Tvarová stabilita: max 1%

Aplikačná teplota: 0°C až 30°C

Tepelná odolnosť: -60°C až +100°C

Odolnosť voči UV žiareniu: Nie

Teplota skladovania: 0°C až +30°C

Doba skladovania: 18 mesiacov

Príľnavosť: Mastný podklad: Nie

Vlhký povrch: Áno

Savý aj nesavý podklad: Áno

Sklo, Smalt: Áno

Hliník, Oceľ: Áno

Olovo, Med: Nie

Polykarbonát a ostatné plasty: Áno

Dilatačné škáry: Ako výplň

5. Balenie plechová dóza 750 ml GUN

6. Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C po dobu 18 mesiacov, dózy chráňte pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte teplotám nad +50°C .



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

7. Upozornenie Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk