

Charakteristika

KLIK - Silikon-akrylátový tmel je jednozložkový hybridný tmel na báze akrylátovej disperzie so silikónovým polymérom. Tmel obsahuje protiplesňovú prísadu. V priebehu vytvrdzovania bez zápachu. Tmel v transparentnom prevedení má po vytlačení bielu farbu, postupným vysychaním tmel spriesvitnie. Tmel odoláva UV žiareniu, po dokonalom zaschnutí je prietierateľný (zlučiteľnosť s náterom odporúčame odskúšať).

Použitie

KLIK - Silikon-akrylátový tmel je vhodný na lepenie a tesnenie penového polystyrénu, drevených líšť a obložení, niektorých plastových líšť, obkladov, panelov, umakartu, minerálnej vlny, kobercov apod. Tmel v bielom prevedení je možné použiť pri škárovaní a lepení v sanitárnom prostredí. Nevhodné pre lepenie polypropylénu, polyetylénu, akrylového skla.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť suché, odmastené a odprášené. Tmel naneste do požadovaného priestoru, finálnu úpravu preveďte pomocou stierky do 20 min. Pri lepení ťažších predmetov odporúčame fixovať lepený spoj po dobu 12 min. Nevytvrdený tmel je možné odstrániť vodou, vytvrdený odstránite mechanicky.

Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá hmota
Merná hmotnosť: 1,30g/ml biela, 1,05ml/ml
Doba spracovania: 22min
Vulkanizácia: 2,0mm/24hod
Modul Mpa: 0,25 Mpa
Pevnosť Mpa: 0,38 biela, 0,30 číra
Ťažnosť: 130% biela, 300% číra
Tvrdosť: 46Sha
Pohyb v škáre: 12,5%
Zmrštenie: 4%
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Tepelná odolnosť: -30°C až +100°C
Odolnosť UV žiareniu: Áno
Teplota skladovania: 0°C až 25°C
Doba skladovania: 24 mesiacov
Mastný podklad: Nie
Sklo, Smalt: Áno
Vlhký podklad: do 5% vlhkosti
Savý podklad aj nesavý podklad: Áno
Hliník, Oceľ: Áno
Meď, Olovo: Nie
Polykarbonát a ostatné: plasty: Áno
Dilatačné škáry: Áno

Farba číra, biela

Balenie kartuša 315 ml, kartón 25 ks

Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote 0°C až +30°C po dobu 24 mesiacov.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk