

Charakteristika

KLIK - Studniarska a kanalizačná pena je jednozložková polyuretánová penová hmota. Pôsobením vzdušnej vlhkosti a teploty expanduje až na 50 násobok svojho pôvodného objemu. Pena odoláva plesniam, vode, neodoláva UV žiareniu, dá sa pretierať, **tento typ má atestáciu na styk s pitnou vodou.**

Použitie

KLIK - Studniarska a kanalizačná pena je vhodná pri inštalácii betónových a obdobných skruží v studniach, kanalizáciách, šachtách apod., všade tam, kde je možné predpokladať styk peny s pitnou, prípadne úžitkovou vodou. Samozrejme je možné ju použiť pri štandardných montážach dverných a okenných rámov, opravy muriva, omietky v miestach prechodu potrubí a pre vyplňovanie dutín, prasklín a dier. Tiež vhodné pre izolácie vaní, sprchových kútov, doutesňovania strešných tašiek apod.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť odprášené, odmastené, môžu byť vlhké, nie však mokré alebo pod vodou. Dóza peny pred aplikáciou by mala mať teplotu od +5°C do +35°C (ideálna je +20°C), dózu je nutné min. 1 minútu pred aplikáciou pretrepať vo vodorovnej polohe. Potom sa našróbuje aplikačná hadička – v prevedení SPREJ alebo sa dóza našróbuje na aplikačnú pištoľ. prevedenie GUN. Vyplňovaný priestor vyplňte maximálne do polovice, pena intenzívne zväčšuje objem. Čerstvú penu odstránite výrobkom KLIK Čistič peny alebo KLIK Odstraňovač silikónu a peny, zaschnutú penu iba mechanicky.

Technické údaje

Vzhľad: Napeňujúca tekutina
Merná hmotnosť: 18-22kg/m³
Nelepivosť: 10min
Rezateľnosť: 60min
Penivosť: 28-32L/750ml
Tvarová stabilita: Max 5%
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Tepelná odolnosť: -40°C až +80°C
Odolnosť voči UV žiareniu: Nie
Teplota skladovania: +5°C až +30°C
Doba skladovania: 12 mesiacov
Mastný podklad: Nie
Sklo, Smalt: Áno
Vlhký podklad: Áno
Savý aj nesavý podklad: Áno
Hliník, Oceľ: Áno
Meď, Olovo: Áno
Polykarbonát a ostatné plasty: Áno
Dilatačné škáry: Nie

Farba modrá

Balenie plechová dóza 750 ml SPRAY, GUN

Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C po dobu 12 mesiacov, dózy chráňte pred priamym slnečným žiarením a nevystavujte ich teplotám nad +50°C.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk