

Klik – Adhézny mostík

Spevňujúci a podkladový náter na staré a nové podklady ako je napr. umakart , betón , emailové nátery , dlaždice a obklady , dosky z tvrdého vlákna , omietky a pod.

- Bez obsahu rozpúšťadiel
- Odolný poveternostným vplyvom
- Vodovzdorný , difúzny , odolný alkalickým látkam
- Spevňujúci - spevňuje porušené a nesúdržné povrchy
- Spojovacie - zvyšuje priľnavosť jednotlivých vrstiev materiálov

Charakteristika

- Jednozložkový , okamžite použiteľný
- Spevňuje podklad , zjednocuje savosť
- Zvyšuje prídržnosť následných materiálov
- Vysoko odolný proti alkalickéj hydrolýze , bez obsahu rozpúšťadiel
- Vysoko paropriepustný , odolný proti poveternostným vplyvom , vlhku , vode po vytvrdnutí

Príklady použitia

- Nátery rezného muriva pred omietkami , nátermi a štuky
- Nátery stien a stropov pred novými maľbami a nátermi
- Nátery umakartových jadier , neodstránených obkladov a dlažby
- Nátery fasádnych omietok pred nátermi fasádnych farbami v interiéroch i exteriéroch
- Nátery podláh pre zvýšenie priľnavosti opravných a vyrovnávacích tmelov , lepidiel a stierok

Použitie

Flexibilné lepidlá na obklady a dlažbu , OSB dosky , samonivelačné hmoty , tekutú hydroizoláciu , opravné stierky na betón . Použiteľný k vnútornej i vonkajšej aplikácii , odolný proti alkáliám , vodovzdorný , difúzny a poveternostne stály . Riedi sa v pomere 0,5:1 až 1:2 , podľa nasiakavosti podkladu . Spotreba je cca 0,2 - 0,4 kg/m² .

Technické údaje

- Základ: Materiál polymérová disperzia , jemný kremičitý piesok
- Sušina , podiel pevných látok : > 10 %
- Tepelná odolnosť +5 ° C (pri preprave nesmie zmŕznúť)



- Aplikačná teplota +5 / +35 ° C
- Doba úplného vytvrdenia > 12 hod
- Približná spotreba 0,2 l/m²
- Maximálny pomer riedenia 1:0,5 (pre veľmi savé podklady) až 1:2



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk