

KLIK TEKUTÁ LEPENKA 2K

Elastomérová vodovzdorná dvojzložková cementová membrána

POUŽITIE

Klik tekutá lepenka je elastomérová dvojzložková cementová hmota pre vytvorenie hydroizolácie na betónových a železobetónových konštrukciách a na súdržných vápenno - cementových omietkach , či tehlovom murive .Je vhodná pre izoláciu balkónov , terás a kúpeľní a možno na ňu klást' dlažbu a obklad pomocou bežných cementových lepidiel . Materiál sa dá nanášať na betónové a murované podklady a na panely . Vykazuje dobrú prispôsobivosť trhlinám a to aj pri dlhodobom styku s vodou .

VÝHODY

Odoláva vysokým hydrostatickým tlakom
Vysoko pružná a vykazuje vysokú schopnosť prekrytia trhlín
Výborne sa viaže k betónu i murive
Má dlhú životnosť
Ľahko sa nanáša
Viaže sa aj k vlhkému betónu
Predstavuje účinnú bariéru proti síranom a chloridom a je paropriepustná

PODÍ

TL je dvojzložková polymérom modifikovaná cementová stierka / náter , dodávaná v spotrebiteľskom balení pripravenom na použitie . Dá sa na mieste ľahko zmiešať pomocou miešadla s nízkymi otáčkami . Na podklad sa nanáša štetcom , valčekom hladidlom alebo striekaním . Vytvrdnutím vytvára elastomérový nepriepustný povlak.

VLASTNOSTI

Typické vlastnosti zmiešaného materiálu

Doba použiteľnosti pri 20 ° C : 30 - 40 minút
Farba zmiešaného materiálu : Šedá
Hustota v zmiešanom stave : 1800 kg/m³
Najnižšia nanášacia teplota : 5 ° C

Nižšie uvedené hodnoty platia pre stierku Klik TL nanesej v dvoch vrstvách , každej s hrúbkou za vlhka 1 mm :

Odolnosť voči kladnému tlaku vody (DIN 1048): 5 bar (tlaková výška vody 50m)

prispôsobenie statickým trhlinám: < 0,5 mm



KLÍKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

Difúzny odpor voči difúzii chloridom: Ani po 12 mesiacoch kontinuálneho skúšania nedochádza k žiadnemu prieniku

Difúzny odpor voči difúzii vodných pár: $S_{D,H_2O} < 4 \text{ m}$

Odtrhová pevnosť: $> 1,0 \text{ MPa}$

NÁVOD A INFORMÁCIE PRE SPRACOVANIE

Príprava podkladu

Ošetrovaný povrch musí byť zbavený všetkých nečistôt , olejov , výkvetu , narušeného materiálu , či iných cudzorodých látok , ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priľnavosť . Betónový povrch sa očistí tlakovou vodou alebo otryskaním . Povrch s kavernami , trhlinami alebo inými nerovnosťami je nutné vyrovnať pomocou reprofilačných mált . Podklad musí byť pred aplikáciou vlhký , nie mokrý . Pri savých poréznych podkladoch je potrebné väčšie zvlhčenie než pri kompaktných povrchoch . Kondenzovanú alebo prebytočnú vodu je nutné odstrániť . Tečúcu vodu je potrebné zastaviť použitím rýchlotuhnúcich mált , pre bližšie informácie kontaktujte predajnú kanceláriu firmy .

Miešanie

Celý objem Zložky B (tekutá zložka) sa preleje do miešacej nádoby a za stáleho miešania pomocou špirálového miešadla s nízkymi otáčkami sa postupne pridáva Zložka A (suchá zložka) . V miešaní sa pokračuje po dobu najmenej 3 minúty , nechajte cca 5 min odstáť a znovu zamiešajte pokiaľ nie je dosiahnutá homogénna hladká zmes.

Nanášanie

Na vlhký betónový povrch sa naniesie stierka hladidlom , gumovou stierkou alebo štetcom, možno tiež nanášať striekaním . Prvá vrstva musí mať za vlhka hrúbku minimálne 1 mm a musí byť do povrchu dobre zapracovaná . Pre dosiahnutie pekného vzhľadu sa hmota natáhuje jedným smerom . Pravidelne sa kontroluje hrúbka vrstvy. Ak začína štetec " ťahať " nepridáva sa voda k hmote , ale znovu sa navlhčí podklad .

Druhá vrstva sa aplikuje najskôr za 4 hodiny (20°C , 50 % vzdušnej vlhkosti) , resp . dlhšie pri nižších teplotách a

väčší relatívnej vlhkosti (keď je náter suchý a nehrozí poškodenie prvej vrstvy) . Druhá vrstva musí mať za vlhka tiež

hrúbku minimálne 1 mm a vykonáva sa v jednom smere , kolmom na prvý . Povrch sa nemusí pred druhým náterom vlhčiť .

Vystuženie trhlín a rohov

Pre spevnenie a prekrytie existujúcich trhlín a rohov sa použije armovacia sieťka o min . šírke 200 mm , ktorá sa vloží

do prvej čerstvej vrstvy nanesej zubovým hladidlom a ihneď po umiestnení sa hladidlom zatlačí a



KLÍKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

zahladí . Druhá vrstva sa aplikuje po zaschnutí .

Tmelenie škár

Tmely v škárach musí byť aplikované a vytvrdené pred nanášaním náteru a pred aplikáciou musia byť ochránené krycou páskou .

Ošetrovanie

Stierku je potrebné pred ponorením nechať vyzrieť minimálne 5 dní pri 20 ° C (10 dní pri 20 ° C) .

Čistenie

Náčinie a zariadenie je nutné očistiť okamžite po práci čistou vodou . Vytvrdený materiál sa dá odstrániť iba mechanicky .

OBMEDZENIA

TL sa nenáša za teplôt vzduchu alebo podkladu pod +5 ° C a klesajúcich , taktiež pri teplotách nad 30 ° C. Počas nanášania nesmie byť produkt vystavený tečúcej vode a ani nesmie byť počas vyzrievania podklad zaťažovaný tlakovou vodou . Hmota sa nepoužíva na vonkajších povrchoch tam , kde výrazne záleží na vzhľade , pretože v dôsledku rozdielných podmienok počas vytvrdzovania a schnutia sa môžu na hotovom nátere prejaviť farebné rozdiely .

MNOŽSTVO/balenie

32 kg (24,5 kg zložka A + 7,5 kg zložka B)

20 kg (15,3 kg zložka A + 4,7 kg zložka B)

8 kg (6,1 kg zložka A + 1,9 kg zložka B)

4 kg (3,06 kg zložka A + 0,94 kg zložka B)

SPOTREBA

Teoretická spotreba pri hrúbke 1 mm : 1,7 kg/m²

Odporúčaná spotreba min . 3,4 kg/m² v dvoch vrstvách .

SKLADOVANIE A PŘEDPRAVA

Skladovacia lehota neotvoreného balenia je 9 mesiacov . Materiál je nutné skladovať v suchom a vetranom prostredí a prepravovať krytými dopravnými prostriedkami . Kvapalná zložka musí byť chránená pred mrazom .

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Zdravie a bezpečnosť pri práci

Klik Tekutá Lepenka Zložka A obsahuje cement a prímеси , ktoré dráždia oči , dýchacie cesty a pokožku . Zabráňte vdychovaniu prachu . Na produkt sa vzťahuje výstražný symbol Xi - Dráždivý . Zmiešaná malta je vysoko zásaditá . Pri používaní zabráňte kontaminácii očí a pokožky . Odporúča sa užívanie bežných ochranných pomôcok . Pri práci s výrobkom nejest' , nepiť a nefajčiť , dodržujte BOZ platné pre práce s cementovými a



KLÍKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

vápenatými hmotami .

Klik TL Zložka B nie je klasifikovaná ako nebezpečná .

Prvá pomoc

U oboch zložiek aj ich zmesi je potrebné zabrániť ich kontaktu s pokožkou a očami . Pokiaľ dôjde k styku hmoty s pokožkou , treba pokožku opláchnuť veľkým množstvom čistej vody a následne ju umyť vodou a mydlom . Ak sa dostane hmota do očí , je treba oči okamžite vypláchnuť veľkým množstvom vody a vyhľadať lekárske ošetrovanie . Pri požití je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrovanie - nevyvolávame zvracanie . Požiarne nebezpečenstvo

Lepenka je nehorľavá.

Likvidácia

Odpadový zmiešaný materiál necháme cez noc stvrdnúť a potom ho zlikvidujeme ako obyčajný odpad .

Ďalšie informácie možno nájsť v bezpečnostných listoch .



KLÍKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk