

1. Charakteristika

Prísada do stavebných zmesí je jednozložková vodná disperzia, netoxická, , nehorľavá, nevýbušná, hygienicky a zdravotne nezávadná.

2. Použitie

KLIK - Prísada do stavebných zmesí je vhodná ako prísada do stavebných betónových a maltových zmesí. Dávkovanie v množstve od 5% na hmotnosť cementu alebo vápna v pripravovanej zmesi.

Aplikačný postup

Po nariadení v pomere 1 diel disperzie a 5 – 10 dielov vody možno použiť ako penetračný náter na spevnenie nadmerne savého podkladu napr. pred lepením disperznými lepidlami alebo pred aplikáciou KLIK Akrylátových tmelu. Tiež slúži ako adhézny mostík medzi vrstvami betónu, riedťe v pomere 1 : 4 s vodou. V neriedenom stave slúži ako lepidlo na papier.

Technické údaje

Vzhľad: Tekutina

Merná hmotnosť: 1,100g/ml

Doba spracovania: 20min

Aplikačná teplota: +5°C až +35°C

Tepelná odolnosť: -40°C až +80°C

Odolnosť voči UV žiareniu: Áno

Teplota skladovania: do +25°C

Doba skladovania: 24mesiacov

Mastný podklad: Nie

Sklo, Smalt: Nie

Vlhký podklad do 5% vlhkosti: Áno

Savý podklad: Áno,

Nesavý podklad: Nie

Oceľ, meď, olovo, hliník: Nie

Sklo, Smalt: Nie

Plast a ostatné plasty: Nie

Dilatačné škáry: Nie

4. Farba biela, zaschnutím spriesvitnie**5. Balenie** 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg**6. Životnosť a skladovanie**

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +25°C po dobu 24 mesiacov.

7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk