

Charakteristika

KLIK - Univerzálny silikón je jednozložkový acetátový silikónový tmel, vulkanizujúci vzdušnou vlhkosťou, obzvlášť vhodný na použitie v stavebníctve. Je to 100% silikón s vynikajúcou životnosťou, dobrou pružnosťou v širokom teplotnom rozmedzí, dobrou príľnavosťou k neporéznym materiálom, odoláva poveternostným extrémom, má veľmi lesklý finálny vzhľad, malé zmrštenie (<4%) a neobsahuje rozpúšťadlá a minerálne náhrady.

Použitie

KLIK - Univerzálny silikón je vhodný pre tmelenie a lepenie pri výrobe okien a dverí, zimných záhrad, skleníkov atď. Je možné použiť ho pri pretesňovaní starších okien a dverí – tesnenie na mieru, odstránenie zatekania, a rada tesniacich prác nesavých materiálov.

Aplikačný postup

Všetky povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnôt a prachu. Neporézne materiály ako hliník, sklo a kovy očistite vhodným rozpúšťadlom. Príľnavosť k povrchu plastov a kovov je možné zlepšiť použitím podkladového náteru – primeru. Po vhodnej príprave škáry a zamaskovaní okrajov sa tmel nanáša aplikačnou pištoľou do škáry a zarovná do 5 min. pomocou špachtle namočenej v mydlovom roztoku. Maskovacia páska sa potom ihneď odstráni. Nevytvrdnutý tmel je možné odstrániť použitím rozpúšťadla. Vytvrdnutý tmel je možné odstrániť iba mechanicky.

Technické údaje

Vzhľad: Pasta nestekavá
Merná hmotnosť: 1,03g/ml
Doba spracovania: 8min
Vulkanizácia: 3mm/24hod.
Modul Mpa: 0,43 Mpa
Pevnosť: 0,55MPa
Ťažnosť: 450%
Tvrdosť: 23 Sha
Pohyb v škáre: 25%
Zmrštenie: menej ako 4%
Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Teplotná odolnosť: -50°C až +150°C
Odolnosť UV žiareniu: Áno
Teplota skladovania: Do +30°C
Doba skladovania: 24 mesiacov
Mastný podklad: Nie
Sklo, Smalt: Áno
Mastný podklad: Nie
Sklo, Smalt: Áno
Vlhký podklad: Nie
Savý podklad: Nie
Nesavý podklad: Áno
Hliník, Oceľ: Áno
Olovo meď: Nie
Polykarbonát: Nie
Ostatné plasty: Áno
Dilatačná škára: Áno

Farba: transparentná, biela, šedá, hnedá, čierna

Balenie: kartuša 315 ml, kartón 25 ks
Saláma 600 ml, kartón 15 ks – iba transparent



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

Životnosť a skladovanie

Pri skladovaní v originálnom neporušenom obale do teploty +30°C má silikónový tmel KLIK - Univerzálny silikón skladovateľnosť 24 mes.. Garantujeme životnosť tohoto výrobku do dátumu expirácie uvedeného na vrchnej časti obalu (EXP.)

Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk