

FIX – High tack glue

1. Charakteristika

KLIK FIX je jednozložkové ekologické lepidlo (modifikovaný MS polymér) bez silikónu, isokyanátu, rozpúšťadiel. V priebehu vytvrdzovania (vzdušnou vlhkosťou) bez zápachu, odoláva UV žiareniu, rozpúšťadlám, zriedeným chemikáliám, plesniam, je prietierateľný nielen po vytvrdnutí, ale už v čerstvom stave (zlučiteľnosť náteru s lepidlom odporúčame odskúšať). Lepidlo sa vyznačuje vynikajúcou počiatočnou prídržnosťou a výrazne znižuje potrebu zaistení a pomocnej fixácie – predovšetkým u stropných a vertikálnych aplikácií. Výborná príľnavosť k širokej škále materiálov, drevo, omietka, murivo, plasty (odporúčame odskúšať), smalty, zrkadlá, sadrokartón, polykarbonáty, PVC, sklo apod.. Nevhodné pre lepenie teflónu, polyetylénu, polypropylénu.

2. Použitie – KLIK FIX je vďaka unikátnym vlastnostiam určený pre lepenie a tmelenie ako v domácnosti tak aj v priemysle (stavebníctve, výroba vagónov, kontajnerov, karosérií, lodí, člnov, klimatizácie, vzduchotechniky, zasklievanie vozidiel, pružné lepenie a škárovanie v stavebníctve, lepenie panelov, izolačných a dekoračných materiálov, obkladov, lepení zrkadiel). Tmel má vysokú odolnosť proti plesniam a výbornú adhéziu k poréznym a neporéznym podkladom bez použitia primeru, nevytvára bublinky a je ľahko spracovateľný. Nezanecháva škvry na poréznym materiáloch.

Aplikačný postup

Podkladové plochy musia byť suché až mierne vlhké, odmastené a odprášené. Odrežte špičku kartuše nad závitom, našrobujte aplikačnú špičku vytlačovacej pištole, nanášajte lepidlo na jednu z lepených plôch, s lepeným spojom možno manipulovať po dobu do 5 minút. Prebytočné čerstvé lepidlo odstráňte pomocou bežných rozpúšťadiel, z vulkanizovaného pomocou KLIK - Odstraňovač silikónu a peny alebo mechanicky. U väčšiny lepení nie je potreba fixácie lepeného spoja, v prípade extrémneho zafixovania (napr. tehla na stenu) stačí fixácia v desiatkach minút podľa teploty a vlhkosti okolia.

3. Technické údaje

Systém reakcie	vulkanizácia vzdušnou vlhkosťou
Teplota spracovania	+5°C až +40°C
Teplotná odolnosť	-40°C až +100°C, krátkodobé +160°C
Objemová hmotnosť	1,56 g/ml
Povrchová škrupina	5 minút
Rýchlosť vysychania	2 – 3 mm / 24 hodín
Pevnosť v ťahu	2,28 MPa
Ťažnosť;	300 %
Tvrdosť	60 ShA
Lineárne zmrštenie	<1 %
Modul	1,40 N/mm ²
Trvalá deformácia	25%

4. Farba

biela

5. Balenie

kartuša 310 ml, v kartóne 25 ks

6. Životnosť a skladovanie

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +25°C po dobu 12 mesiacov.

7. Upozornenie



KLIKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s naším technickým oddelením.



KLICKON, s.r.o.
A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca
Slovenská republika / Slovak republic
DIČ (VAT): SK2021794049
IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312
Fax: (+421) 41 433 33 12
GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk
URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka 14792/L
Spoločnosť má uzatvorenú "Zmluvu o likvidácii obalov a odpadov" s Natur-Pack, a.s. a je registrovaná pod číslom 01892.