

LEPIDLO NA POLYSTYRÉN

1. Charakteristika

KLIK - Lepidlo na polystyrén je jednozložkové lepidlo na báze akrylátovej disperzie s plnivami. V priebehu vysychania bez zápachu, vyznačuje sa rýchlou - okamžitou pevnosťou. Použiteľné v interiéri.

2. Použitie

KLIK - Lepidlo na polystyrén je určené na lepenie dekoračných a krycích prvkov z polystyrénu, tiež je možné ho použiť na lepenie drevených obložení, lepenie hobry a pod.

Aplikačný postup

Lepené diely musia byť suché, odmastené a odprášené. Lepidlo naneste v bodoch alebo prúžkoch na jednu z lepených plôch, potom diely pritlačte k sebe. Ťažšie diely s vnútorným napätím fixujte po dobu 24 hod. Nevytvrdené lepidlo je možné odstrániť vodou, vytvrdnuté liehom, prípadne mechanicky. K docieleniu maximálne pevného spoja je vhodné savé strany napenetrovať výrobkom Prísada do stavebných zmesí.

Vzhľad: Nestekavá pasta

Merná hmotnosť: 1,75g/ml

Doba spracovania: 30min

Technické údaje

Vulkanizácia: 2mm/24hod

Pevnosť Mpa: 3,50 Mpa

Zmršťovanie: menej ako 6%

Vzhľad	Merná hmotnosť	Doba spracovania	Vulkanizácia	Modul MPa	Pevnosť MPa	Ťažnosť	Tvrdosť	Pohyb v škáre	Zmrštenie	Aplikačná teplota	Tepelná odolnosť	Odolnosť UV žiareniu	Teplota skladovania	Doba skladovania	Masťný podklad	Sklo, smalt	Vlhký podklad	Savý podklad	Nesavý podklad	Hliník, oceľ	Olovo, meď	Polykarbonát	Ostatné plasty	Dilatačné škáry	Balenie
Nestekavá pasta	1,75 g / ml	30 min.	2 mm / 24 hod.	-	3,50	-	-	-	Menej než 6%	+5 až +40°C	-20 až +80°C	Áno	+5 až +30°C	24 mesiacov		+		+	+	+		+	+		1,5 / 3 / 5 kg, 315 ml

4. **Farba** biela

5. **Balenie** vedo 1,5 kg, 3 kg, 5 kg, kartuša 315 ml

6. **Životnosť a skladovanie**

V originálnych obaloch pri teplote +5°C až +30°C po dobu 24 mesiacov.

7. **Upozornenie**

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.