

1. Charakteristika

KLIK - Neutrálny silikón je jednozložkový 100% neutrálny silikónový tmel s nízkym modulom. Silikónový tmel odoláva UV žiareniu, je takmer bez zápachu, s neutrálnym systémom vulkanizácie a dobrou príľnavosťou bez podkladového náteru na širokú škálu povrchov.

2. Použitie

KLIK - Neutrálny silikón je vhodný na utesňovanie škár väčšiny poréznych a neporéznych materiálov ako sú kameň, murivo, tehly, hliník, nemäkčené PVC, polyakrylát, polykarbonát, drevo, sklo a galvanizované povrchy. KLIK - Neutrálny silikón je vhodný na zasklievanie, utesňovanie opláštení budov a škár s vysokým pohybom. Vhodný pre lepenie plastov (odporúčame odskúšať), tmel má skúšku o zdravotnej nezávadnosti.

Aplikačný postup

Všetky povrchy musia byť čisté, suché a bez mastnôt a prachu. Neporézne materiály ako hliník, sklo a kovy očistíte vhodným rozpúšťadlom. Porézne materiály ako betón, murivo, omietka atď. očistíte mechanicky od voľných častíc. Podkladové nátery (primery) nie sú bežne potrebné, ale môžu byť použité na niektoré špecifické povrchy k dosiahnutiu maximálnej príľnavosti. Po vhodnej príprave škáry a zamaskovaní okrajov sa tmel naniesie aplikačnou pištoľou do škáry a zároveň do 5 min. pomocou špachtle namočenej v mydlovom roztoku. Maskovacia páska sa potom ihneď odstráni. Nevytvrdnutý tmel je možné odstrániť použitím rozpúšťadla, vytvrdnutý tmel je možné odstrániť iba mechanicky.

3. Technické údaje

Vzhľad: Nestekavá pasta
Merná hmotnosť: 1,35g/ml
Doba spracovania: 15min
Vulkanizácia 2mm/24hodín
Modul Mpa: 0,46Mpa, Pevnosť: 0,55Mpa
Ťažnosť : 530%
Tvrdosť: 27ShA
Pohyb v škáre: 25%
Zmrštenie: menej ako 4%
Odolnosť UV: Áno
Skladovanie: do +30°C
Tepelná odolnosť: -50°C až +150°C, Aplikačná teplota: +5°C až +40°C
Doba skladovania: 18mes.

Príľnavosť k

NIE: vlhký podklad, mastný podklad

ÁNO: sklo, smalt, savý, nesavý povrch, hliník, oceľ, olovo, meď, polykarbonát a ostatné plasty

4. Farba transparentná, kryštál, biela, šedá, hnedá, čierna

5. Balenie kartuša 315 ml, kartón 25 ks



KLÍKON, s.r.o.

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca

Slovenská republika / Slovak republic

DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312

Fax: (+421) 41 433 33 12

GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk

URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk

salámy 600 ml, kartón 15 ks

6. Životnosť a skladovanie

Pri skladovaní v originálnom neporušenom obale do teploty 30°C má KLIK Neutrálny silikón skladovateľnosť 18 mesiacov. Garantujeme životnosť tohoto výrobku do dátum expirácie uvedeného na vrchnej časti obalu (EXP.).

7. Upozornenie

Pred použitím sa zoznámte s informáciami na obale výrobku alebo v bezpečnostnom liste.

Vlastnosti výrobku v dobe expirácie súhlasia s tými v technickom liste, všetky údaje v technickom liste sú predkladané v dobrej viere na základe našich vlastných skúšok a podkladov od našich dodávateľov. Možnosti použitia dodávaných materiálov sú tak rozsiahle a rôznorodé, že nie je možné obsiahnuť všetky varianty použitia s podrobným popisom, z toho dôvodu neprijímame obecnú zodpovednosť za také použitie výrobku, ktoré nebolo konzultované s našim technickým oddelením.



KLIKON, s.r.o.

A. Hlinku 1452/3, 022 01 Čadca

Slovenská republika / Slovak republic

DIČ (VAT): SK2021794049

IČO (ID): 36417122

Tel.: (+421) 41 433 3312

Fax: (+421) 41 433 33 12

GSM: (+421) 905 889 993

e-mail: klik@klikon.sk

URL: www.klikon.sk, www.powerklik.sk